

Bezeichnung: Stand: Quelle: Bearbeiter: awmopi05a-02 02.08.2023 / #37 Holzforschung Austria HFA, PLB

Aussenwand - awmopi05a-02

Aussenwand, Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt, andere Oberfläche

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI von innen 90 REI von außen 60

max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last $E_{\rm d,fi}$ = 35 kN/lfm Klassifizierung durch HFA

Deutschland

REI 60 (von innen/von außen); ACHTUNG: REI 90 (von innen) möglich mit 2x12,5mm GKF/GF

Last E_{d,fi} gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises

Nachweis: herstellerspezifisch

Wärmeschutz Berechnung durch TUM	U Diffusionsverhalten	0,15 W/(m ² K) geeignet				
Schallschutz	R _w (C;C _{tr}) L _{n,w} (C ₁)	56(-3;-9) dB				
Bewertung durch Müller-BBM						
Flächenbezogene Masse	m	102,20 kg/m ²				

B D D E E C C

Bemerkung: ACHTUNG: REI 90 (von innen) in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF

Berechnet mit GKF

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

	Dicke	Baustoff	Wärmeschutz				Brandverhaltensklasse
				μ min – max	ρ	С	EN
Α	7,0	Putzsystem	1,000	10 - 35	2000	1,130	A1
В	60,0	Holzfaserdämmplatte [046; 200]	0,046	3 - 7	200	2,100	Е
С	160,0	Konstruktionsholz (60/160; e=625)	0,120	50	450	1,600	D
D	160,0	Holzfaserdämmung [039; 45]	0,039	1 - 2	45	2,100	Е
E	100,0	Brettsperrholz (verklebt) mind. 3-lagig Decklage 30mm bzw. 5-lagig, Decklage mind. 20mm	0,130	50	500	1,600	D
F	50,0	Holz Fichte Lattung horizontal ≥50	0,120	50	450	1,600	D
G	50,0	Mineralwolle [040; 11; <1000°C] ≥50	0,040	1	11	1,030	A1
Н	15,0	Gipsfaserplatte oder	0,320	21	1000	1,100	A2
Н	15,0	Gipsplatte Typ DF (GKF)	0,250	10	800	1,050	A2

Ökologische Bewertung (pro m² Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent

Berechnung durch HFA

Verbaute Menge an NAWAROS kg 73,714
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 73,84
Einsatz an Primärenergie MJ 782,397
Erneuerbarer Primärenergieanteil % 11,90
ΣΔΟΙ3 38,0

Datenbasis GaBi (ÖKOBAUDAT)

Verbaute Menge an Nawaroskg81,160Biogener Kohlenstoff in kg CO2 Äqv.kg CO2116,920Einsatz PrimärenergieMJ1246,380Davon Anteil erneuerbar%39,41

Berechnung durch TUM



Bezeichnung: awmopi05a-02 Stand: 02.08.2023 / #37 Quelle: Holzforschung Austria

Bearbeiter: HFA, PLB

Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

Lebenszyklus	GWP Fossil	GWP Biogen	GWP Total	AP	EP	ODP	POCP
(Phasen)	[kg CO ₂ Äqv.]	[kg CO ₂ Äqv.]	[kg CO ₂ Äqv.]	[kg SO ₂ Äqv.]	[kg PO ₄ Äqv.]	[kg R11 Äqv.]	[kg Ethen Äqv.]
A1 - A3	43,795	-117,891	-74,097	0,194	0,085	3,65E-6	0,051
Lebenszyklus	PERE	PERM	PERT	PENRE	PENRM	PENRT	
(Phasen)	[MJ]	[MJ]	[MJ]	[MJ]	[MJ]	[MJ]	
A1 - A3	93,110	1138,271	1231,381	689,288	45,116	734,403	

Datenbasis Datenbank GaBi (ÖKOBAUDAT)

Lebenszyklus	GWP Total	AP	EP	ODP	POCP
(Phasen)	[kg CO ₂ Äqv.]	[kg SO ₂ Äqv.]	[kg PO ₄ Äqv.]	[kg R11 Äqv.]	[kg Ethen Äqv.]
A1 - A3	-108,179	0,152	0,032	2,97E-6	0,030
C1 - C4	146,677	0,004	0,001	1,74E-7	0,000
A1 - C4	40,200	0,159	0,033	3,16E-6	0,030

Lebenszyklus	PERE	PERM	PERT	PENRE	PENRM	PENRT
(Phasen)	[MJ]	[MJ]	[MJ]	[MJ]	[MJ]	[MJ]
A1 - A3	488,742	1532,800	2019,946	717,798	47,949	765,280
C1 - C4	1,926	-1527,324	-1525,232	30,544	-36,274	-3,520
A1 - C4	491,149	5,735	495,657	755,229	11,739	772,080